

TITAN Krycí lazura na dřevo v exteriéru

Balení:

0,9 l COLOREX TITAN (A) krycí lazura na dřevo B1

0,9 l COLOREX TITAN (C) krycí lazura na dřevo B2

2,7 l COLOREX TITAN (A) krycí lazura na dřevo B1

2,7 l COLOREX TITAN (C) krycí lazura na dřevo B2



Samočistící a snadno aplikovatelná krycí lazura na dřevěné fasády, která poskytuje extrémně odolný nátěr a barevnou stálost. Speciálně formulována pro severské klima s novou unikátní hybridní kombinací polyuretanového alkydu a akrylu, dodává povrchům vynikající flexibilitu, vytváří termoplastický ochranný povrch s minimální nasákavostí, vysoce odpuzuje nečistoty a chrání před plísněmi i ve stinných oblastech. Obsahuje biocidy IPBC, OIT a Diuron jako štíty proti náporu plísni a řas. 15let životnost, záruka kvality

- Samočistící
- Jedinečná hybridní kombinace chrání před řasami a plísněmi
- Nejvyšší UV ochrana
- Stabilní polesek po dlouhou dobu
- Barevná stálost
- Snadná aplikace
- Snadná renovace

Použití: dřevěné fasády, ploty, přístřešky pro auta, skladové přístřešky, konstrukční dřevo, štíty, podhledy a další dřevěné povrchy zahradní architektury

Podklad: nové dřevo nebo povrchy dříve natřené olejovými nebo akrylátovými barvami

Povrch: Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Odstraňte uvolněnou barvu, omyjte dříve natřené povrchy vhodným čističem a odstraňte případnou plíseň a řasy. Buďte důkladní při nanášení nátěru na spoje a hrany; holé řezané hrany nebo hoblované desky by měly být natřeny vhodnou impregnací. Poté natřeme celý povrch nátěrem.

Aplikace: Naneste 2 vrstvy: nechte 1. vrstvu zaschnout 2-4h a naneste 2. vrstvu. Nenatírejte při dlouhotrvajícím chladném nebo vlhkém počasí, vyhněte se nanášení na horké nebo sluncem zalité povrchy. Teplo umožňuje rozpouštědlo se rychle odpařit a nátěr nemusí mít dostatek času proniknout do dřeva, což má za následek špatnou přilnavost a riziko vrásnění.

Technické údaje

barva:	bílá, tónovatelná dle RAL a NCS barevných odstínů
pojivo:	polyuretanový alkyd a akryl
hustota:	1,23 kg/l
objem sušiny:	36 %
lesk:	pololesk
omyvatelnost:	třída 1 (EN 13300)
teoretická vydatnost:	6-12 m ² /l
nanášení:	štětec, váleček nebo stříkáním
min. teplota při aplikaci:	min. +5° C
schnutí:	na dotek 1h, další nátěr po 2-4h, plně vyzrálý po 24-48h
čištění nářadí:	voda
doba skladování:	v původním, dobře uzavřeném obalu Doba skladování 2 roky v neotevřeném obalu. NESMÍ ZMRZNOUT!
hořlavost:	nehořlavá
stupeň hořlavosti, způsob likvidace odpadu a bezpečnost a hygiena při práci: uvedeno v bezpečnostním listu	