

# WOODGUARD

## SILNOVRSTVÁ LAZURA NA DŘEVO Premium



Balení:  
B0 0,75 B0 2,5l

Silnovrstvá rozpouštědlová lazura do exteriéru i interiéru. Směs syntetických alkydových pryskyřic, pigmentových past, aditiv a UV ochranných látek v organickém rozpouštědle. Vhodná na dřevěné konstrukční stavby, např. pergoly, obklady, chaty, zahradní nábytek, okna, dveře, podhledy, a ostatní dřevěné konstrukce. Na povrchu vytváří vrstvu s hedvábně lesklým vzhledem, která výborně chrání dřevo před nepříznivými vlivy počasí, UV zářením, udržuje vlastnosti dřeva a zachovává jeho přirozenou krásu. Lazura je tixotropní, velmi dobře se nanáší i na svislé plochy a podhledy. Nátěr zůstává pružný, nepraská. Výsledný vzhled a odstín nátěru ovlivňují mnohé faktory: druh použitého dřeva a jeho kvalita, příprava povrchu před nátěrem, předchozí nátěry, množství nanesené lazury a použitá aplikační technika.

**Aplikace:** Nanáší se štětcem nebo stříkáním (objem ředidla 3-5%), tryska 1,8mm, tlak 0,3-0,4 Mpa).

**Postup:** Po důkladném promíchání nanášejte na suché (vlhkost max. 12 %), čisté, odmaštěné dřevo zbavené pryskyřičných ploch. Povrch dřeva před každým nátěrem přebrouste a odstraňte prach, brusný papír 150. Relativní vlhkost vzduchu: 30 – 70 %.

**Počet nátěrů:** na nové neošetřené dřevo 2-3 vrstvy v intervalu 24h, opravné nátěry na dřevo 1-2 vrstvy v intervalu 24h. První vrstvu nařeďte max 10% ředidla. Další vrstvu naneste v neředěném stavu.

**Čištění nářadí:** ředidlo

**Skladování:** Neskladovat společně s potravinami a krmivy. Skladovat v původním, dobře uzavřeném obalu při teplotě +5 až +250 C v suchém a větraném skladě bez přímého účinku slunečního záření, který odpovídá předpisům pro skladování hořlavých kapalin.

**Životnost** nátěrového systému je až 10 let v závislosti na počtu vrstev a podmínkách při nanášení. Extrémně zatěžovaná místa doporučujeme renovovat dle potřeby a stavu nátěru. Nepoužívejte na nátěry předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a na natírání dětského nábytku a hraček.

### Technické údaje

|                                                                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| vzhled:                                                                                                    | hladký, zlatý                    |
| hustota:                                                                                                   | 0,93 - 0,94 g/cm <sup>3</sup>    |
| objem sušiny:                                                                                              | 51±1 % obj.                      |
| teoretická vydatnost:                                                                                      | 8 - 10 m <sup>2</sup> /l         |
| schnutí:                                                                                                   | na dotek 4h, další nátěr po 24 h |
| min. teplota při aplikaci:                                                                                 | +5° C                            |
| obsah neprchavých látek:                                                                                   | min. 58 % hm.                    |
| VOC:                                                                                                       | 0,420 kg/kg                      |
| TOC:                                                                                                       | 0,320 kg/kg                      |
| kategorie:                                                                                                 | OR A.e                           |
| hraniční hodnota VOC:                                                                                      | 400 g/l                          |
| maximální obsah VOC produktu:                                                                              | < 400 g/l                        |
| stupeň hořlavosti, způsob likvidace odpadu a bezpečnost a hygiena při práci: uvedeno v bezpečnostním listu |                                  |