

# WOODGUARD

## Tenkvrstvá lazura na dřevo v exteriéru



Balení:

BO 0,75l, BO 2,5l, BO 4,0l

Tenkvrstvá syntetická lazura na bázi přírodních rostlinných olejů s přidavkem vosku určená k ochraně a dekoraci dřeva v exteriérech i interiérech. Směs pigmentových preparátů v alkydové pryskyřici a rozpouštědlech s přidavkem aditiv a UV absorberů. Vhodná k nátěrům chat, oken, podlah, plotů apod. Svým hedvábně matným vzhledem zachovává typickou přírodní krásu dřeva. Velmi dobře penetruje do hloubky materiálu a umožňuje dýchání dřeva. Speciální pigmenty a aditiva snižují vliv UV záření, vody a povětrnostních podmínek a zabraňují tak fyzikálně-chemické degradaci dřevěné hmoty. Výsledný vzhled a barevný odstín ovlivňují mnohé faktory: druh použitého dřeva a jeho kvalita, předúprava povrchu, předchozí nátěry, množství nanášené lazury i použítá aplikační technika.

Aplikace: Nanáší se štětcem, válečkem, máčením nebo stříkáním v neředěném stavu (max. 12% vlhkosti).

Postup: Po důkladném promíchání nanášejte na suché, čisté, odmaštěné dřevo zbavené pryskyřičných ploch. Povrch dřeva před každým nátěrem přebrouste (brusný papír č. 120-180) a odstraňte prach.

Počet nátěrů: na nové neošetřené dřevo 2-3 vrstvy v intervalu 12-24h, opravné nátěry na dřevo 1-2 vrstvy v intervalu 12-24h. V případě potřeby (zejména u starých fermezových nátěrů) se doba nanášení další vrstvy může prodloužit až na 48h. Nátěr, který se do 15 – 20min nevsákne do podkladu, je nutno houbičkou nebo textilií (která nepouští vlákno) setřít. Mezi jednotlivými nátěry je vhodné jemné přebroušení brusným papírem č. 400 (na odstranění zvednutých vláken dřeva).

Čištění nářadí: ředidlo S6006

Skladování: Neskladovat společně s potravinami a krmivy. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 25°C v suchém a větraném skladu, bez přímého slunečního záření a mrazu.

Extrémně zatěžovaná místa doporučujeme renovovat dle potřeby a stavu nátěru. Nepoužívejte na nátěry předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a na natírání dětského nábytku a hraček.

Při natírání větších ploch a větším počtu obalů (hlavně různých šarží) se doporučuje smícháním zajistit jednotný odstín lazury.

### Technické údaje

|                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| vzhled:                                                                                                    | hladký, slitý                       |
| hustota:                                                                                                   | 0,80 – 0,95 g/cm <sup>3</sup>       |
| objem sušiny:                                                                                              | 13,9 ± 1 % obj.                     |
| teoretická vydatnost:                                                                                      | 8 - 12 m <sup>2</sup> /l            |
| schnutí:                                                                                                   | na dotek 6h, další nátěr po 12-24 h |
| min. teplota při aplikaci:                                                                                 | +5° C                               |
| obsah neprchavých látek:                                                                                   | min. 58 % hm.                       |
| VOC:                                                                                                       | 0,790 kg/kg                         |
| TOC:                                                                                                       | 0,623 kg/kg                         |
| kategorie:                                                                                                 | OR A.e                              |
| hraniční hodnota VOC:                                                                                      | 700 g/l                             |
| maximální obsah VOC produktu:                                                                              | < 700 g/l                           |
| stupeň hořlavosti, způsob likvidace odpadu a bezpečnost a hygiena při práci: uvedeno v bezpečnostním listu |                                     |